

FICHE TECHNIQUE

BELZONA 1321

FN10026



RENSEIGNEMENT GÉNÉRAUX

Description du Produit :

Ce revêtement bi-composant appliqué manuellement est conçu pour résister en immersion jusqu'à des températures opérationnelles de 60°C (140°F). Offre une excellente résistance à l'érosion-corrosion. Résistant à un large éventail de solutions aqueuses, d'hydrocarbures et de produits chimiques industriels. Également utilisé comme puissant adhésif et pour la création de cales irrégulières sous contrainte, ce système présente de bonnes caractéristiques d'isolation électrique. Pour utilisation sur les équipements d'origine ou en cas de réparations.

Domaines d'application :

Lorsque mixé et appliqué selon le mode d'emploi **Belzona**, le système est parfaitement adapté pour les applications suivantes :

- Pompes centrifuges et turbines
- Hélices
- Coudes de tuyaux
- Échangeurs thermiques, boîtes à eau, tiges de division et plaques tubulaires
- Vannes papillon
- Tuyères de Kort
- Pièces en T

INFORMATIONS SUR L'APPLICATION

Durée permissive d'utilisation

Varie selon la température. À 25°C (77°F), la durée permissive d'utilisation du produit mélangé est de 30 minutes.

Temps de durcissement

Utiliser les temps de durcissement indiqués dans le mode d'emploi avant de soumettre la pièce aux conditions indiquées.

Capacité volumique

25.7 cu. in. (422 cm³)/kg.

Pouvoir Couvrant

Belzona 1321 devra être appliqué en tant que système à deux couches à une épaisseur moyenne recommandée de 15 mil (375 µm) par couche. A une épaisseur minimum recommandée du système de revêtement de 24 mil (600 µm), le taux de couverture théorique sera de 0,71 m² (7,6 ft²) / kg.

Description de la base

Apparence	Pâte
Couleur	Gris
Densité	2.60 - 2.80 g/cm ³

Description du durcisseur

Apparence	Liquide
Couleur	Bleu ou Violet
Densité	1.03 - 1.09 g/cm ³

Propriétés de mélange

Proportion de mélange selon le poids (Base : Durcisseur)	11:1
Proportion de mélange selon le volume (Base : Durcisseur)	4:1
Mélange	Liquide
Température du pic exothermique	70 - 85°C (158 -185°F)
Temps d'atteinte du pic exothermique	53 - 63 minutes
Résistance à la coulure	nulle à 25 mil (625 microns)
Densité du mélange	2.32 - 2.42 g/cm ³
Contenu COV (ASTM D2369 / EPA ref. 24)	0.74% / 17.6 g/L

Les informations ci-dessus de l'application servent uniquement de guide d'introduction. Pour davantage d'informations incluant la procédure/ les techniques d'application recommandées, veuillez consulter le Mode d'Emploi Belzona correspondant fourni avec chaque produit.

FICHE TECHNIQUE

BELZONA 1321

FN10026



GARANTIE

Ce produit sera conforme aux performances indiquées, à condition de l'entreposer et de l'utiliser en vertu des instructions fournies dans le mode d'emploi Belzona. Belzona s'assure que tous ses produits sont fabriqués soigneusement dans le but d'obtenir la meilleure qualité possible et sont testés strictement en vertu des normes universellement reconnues (ASTM, ANSI, BS, DIN, ISO, etc.). Belzona n'ayant aucun contrôle sur l'utilisation du produit décrit dans ce document, aucune garantie ne peut être donnée concernant une application quelconque.

DISPONIBILITÉ ET COÛT

Belzona 1321 est disponible via un réseau de distributeurs Belzona à travers le monde pour une livraison rapide sur le site d'application. Pour de plus amples informations, adressez-vous au distributeur **Belzona** de votre région.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Avant d'utiliser ce produit, veuillez consulter les fiches de données de sécurité associées.

FABRICANT / FOURNISSEUR

Belzona Polymerics Ltd.
Claro Road, Harrogate,
HG1 4DS, Royaume-Uni.

Belzona Inc.
14300 NW 60th Ave,
Miami Lakes, FL, 33014, USA

SERVICES TECHNIQUES

Une assistance technique complète est disponible et comprend l'accès à des consultants techniques formés et qualifiés, à un personnel de service technique ainsi qu'aux laboratoires de recherche, de développement et de contrôle de la qualité.

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2022 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

*Belzona products are
manufactured under an ISO
9001 Registered Quality
Management System*

